DURCEL 680 Routier

Colle de scellement routier

1. Description

Pâte noire à base de résines synthétiques qui, par adjonction d'un durcisseur (poudre blanche), se solidifie rapidement à température ordinaire pour fournir un matériau aux propriétés mécaniques élevées.

2. Utilisation

Collages de bordures sur enrobé en béton

3. Présentation

- Résine : en seaux de 25 kg (composant A)
- Durcisseur/catalyseur : emballage plastique de 100 g (composant B)

4. Caractéristiques physiques et mécaniques

- Excellent accrochage sur béton et enrobés
- Insensible à l'eau, à l'huile et aux produits chimiques.
- Ne craint pas le gel.
- Sans retrait ni expansion au durcissement
- Résistance en compression : 830 kg/cm²
- Résistance en flexion : 300 kg/cm²
- Résistance à l'arrachement sur béton : 2,1 MPa

5. Mise en application

- Le support devra être sec et propre.
- Incorporer la dose de durcisseur dans le seau de résine.
- Mélanger à l'aide d'une truelle pendant 1 à 2 minutes.
- Appliquer la résine, par points, par bande ou en totalité selon le mode de collage demandé.
- Mise en place et réglage de la bordure.

6. Consommation

De 0,80 à 1,00 kg au mère suivant la méthode de collage.

7. Temps de travail

Après mélange du durcisseur (en minutes).

TEMPÉRATURE	0	5	10	13	15	18	20	25	30
Dose été				50'	45'	35'	25'	20'	14'
Dose hiver	80'	40'	43'	40'	35'	29'			

8. Description neutre pour cahier de charges

Le produit utilisé est une pâte de résine synthétique à 2 composants prédosés en usine possédant un haut pouvoir de collage. Il est du type ***Durcel 680*** ou similaire.
Les caractéristiques techniques, application et mode d'emploi doivent être conforme à la fiche technique du fabricant.

prefer

Siège administratif | Sart d'Avette 110 | BE 4400 Flémalle | T +32 4 273 72 00 | F +32 4 275 65 09
Siège préfabrication | Rue de la Digue 20 | BE 4400 Flémalle | T +32 4 234 83 50 | F +32 4 234 48 21
Siège briqueterie | Quai du Halage 3 | BE 4400 Flémalle | T +32 4 233 18 03 | F +32 4 234 24 30
Siège traverses | Rue Ernest Solvay 208 | BE 4000 Liège | T +32 4 254 20 25 | F +32 4 254 07 15
info@prefer.be | **www.prefer.be** *Prefer, membre du Groupe Portier*